



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические характеристики **ORAMOUNT 1811**

Клей	Акрилатный модифицированный
Основа	Белый вспененный полиэтилен
Подложка	Белая силиконизированная бумага 90 г/м ²
Толщина (мм)	1,0
Плотность (кг/м ³)	64
Конечная сила приклеивания, сталь (Н/25 мм)	> 18 (через 1 мин.), > 18 (через 20 мин.)
Сила приклеивания при температуре (Н/25 мм)	> 20 (23°C), > 1,5 (70°C)
Прочность на статический сдвиг (час)	> 300 (25 x 25 мм, 1000 г)
Температура использования (°C)	-40...+85
Температура приклеивания (°C)	+10
Стандартные размеры	25 мм x 50 м