

3M Праймер 94

Описание продукта

Праймер 94 может быть использован для повышения адгезии лент 3M к таким поверхностям как полиэтилен, полипропилен, ABS, сочетание PET/PBT, бетон, дерево, стекло, металл и окрашенные металлические поверхности.

Физические свойства (не являются спецификацией)

Сухое вещество	Приблизительно 6%
Цвет	Прозрачный янтарный
Температура вспышки	-4°F (-20°C) О.С.
Расход	600 кв. футов/галлон 211 кв. м./л.
Вес нетто	750 грамм на литр
Вязкость	35 ± 5 cps.

Подготовка поверхности

- Поверхность, на которую наносится Праймер 94, должна быть чистой и сухой.
- Для очистки загрязненной поверхности рекомендуется использовать смесь 1:1 изопропилового спирта с водой.

Применение

- Перед употреблением баночку с Праймером 94 необходимо встряхнуть.
- Убедитесь, что поверхность, на которую наносится Праймер, свободна от загрязнений.
- Нанесите тонкий однородный слой на приклеиваемую поверхность, используя минимальное количество, необходимое для равномерного покрытия поверхности.
- Дайте время Праймеру 94 высохнуть, перед тем как произвести склейку. Обычно для этого требуется 5 минут в условиях комнатной температуры.
- Для пористых поверхностей может потребоваться повторное нанесение Праймера 94 для достижения однородности покрытия поверхности и хорошей адгезии. В этом случае необходимо дать просохнуть первому слою Праймера и лишь за тем наносить второй слой.
- Праймер 94 может наноситься кисточкой или тампоном

Очистка

- Для удаления Праймера 94 используется изопропиловый спирт.
- Внимание: Внимательно следуйте рекомендациям производителя по технике безопасности при работе с растворителями.

Срок хранения

- 12 месяцев с момента получения заказчиком при соблюдении следующих условий:
 - Праймер хранится в оригинальной упаковке.
 - Упаковка (баночка) плотно закрыта для предотвращения испарения растворителя.

Отдел коммерческой графики 3M Россия	Региональный дистрибьютор 3M в Екатеринбурге
121614, Москва, Россия, ул.Крылатская, д.17, стр.3 Бизнес-парк «Крылатские холмы» Тел.: (495) 784-7474 URL: 3M Web-site	Компания «РЕМЭКС-Урал» 620078 Екатеринбург, ул.Вишневая, 1 Тел./Факс: (343) 374-14-69, 374-14-45 E-mail: remex@remexural.ru URL: www.remexural.ru