

## Описание

Прозрачная, белая или металлизированная полиэфирная пленка с отличной размерной устойчивостью и хорошим поведением при старении. Поверхность обработана печатным лаком.

## Подложка

Бумага с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, силиконизированная с одной стороны, 160 г/м<sup>2</sup>.

## Клей

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание.

## Применение

Для изготовления высококачественных этикеток, персональных и технических идентификационных табличек, декоративных накладок и предупреждающих наклеек.

## Метод печати

Рекомендуется шелкотрафаретная и ультрафиолетовая офсетная печать.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (без защитной бумаги и клея)	0,023 мм (хром, матовый хром, двухстороннее глянцевое золото) 0,050 мм (шероховатый хром)
<b>Формоустойчивость</b> (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,1 мм
<b>Термоустойчивость**</b>	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +120°C, без изменений
<b>Устойчивость к морской воде</b> (DIN 50021)	При наклеивании на алюминий через 100 час./23°C без изменений
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	12 Н/25мм стекло
<b>Разрывная прочность</b> (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении	мин. 200 МПа мин. 260 МПа
<b>Удлинение при разрыве</b> (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении	мин. 125 % мин. 80 %

<b>Срок хранения **</b>	2 года
<b>Температура склеивания</b>	> +8° С
<b>Срок службы при надлежащей обработке</b>	2 года
При вертикальном внешнем атмосферном воздействии	глянцевое золото 1год

(обычный среднеевропейский климат)

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* обычный среднеевропейский климат

## Замечания

Вследствие многообразия требующих защиты печатных изображений и различных методов печати для их производства специалистам, производящим обработку данного материала, необходимо самим убедиться в пригодности защитных ламинатов ORAGUARD<sup>®</sup> для использования применительно к конкретным оттискам. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

## Важные замечания

Все продукты серий ORAGUARD<sup>®</sup> проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORAGUARD<sup>®</sup> базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORAGUARD<sup>®</sup> и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORAGUARD<sup>®</sup> - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.